TS-308LB(A007)

AWS A5.4 E308L-16

C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu
≤0.04	0.5-2.5	1.00	≤0.04	≤0.03	18.0-21.0	9.0-12.0	≤0.75	≤0.75